

DÉSIGNATION COMMERCIALE

HYDRO PU-ACRYL

DÉFINITION

Vitrificateur bicouche satiné à bon pouvoir garnissant, idéal pour les vitrifications modernes et claires devant respecter l'aspect naturel du bois.

NATURE DU PRODUIT

Solution de résines polyuréthanes en phase aqueuse de haute résistance.

DILUANT

EAU.

DOMAINES D'UTILISATION

Vitrification des parquets, escaliers, tables, portes, etc....

CARACTÉRISTIQUES

Sans odeur, non toxique, non inflammable.

Application facile avec séchage rapide.

Au pinceau, parfait rendu du vernis.

Donne une surface antidérapante solide à l'abrasion et aux chocs, résistante aux acides dilués, insensible à l'eau, aux alcools de consommation et aux huiles et graisses.

Densité : 1.0.

Extrait sec : 37.5 %.

Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 60 à 70 secondes.

Surface couverte : 10 à 12 m²/l.

APPLICATION

PINCEAU - PISTOLET - ROULEAU LAQUEUR.

Bien agiter le produit avant utilisation.

Travailler dans un local tempéré et sec (20°C).

Sur bois sec, poncé et dépoussiéré. Au pinceau, appliquer en fines couches, dans le sens des fibres du bois. Au pistolet, appliquer en 2 passes croisées.

Laisser sécher 2 à 3 heures. Egrener à la laine d'acier N°000.

Pour la vitrification de : parquets, escaliers, tables, il est conseillé d'appliquer au minimum 3 couches.

CONSEIL(S)

Peut se teinter avec les teintures à l'eau COLOR BOIS.

FINITIONS POSSIBLES

CIRE BRIL' LUX - ENCAUSTIQUE 244.

CONDITIONNEMENT

1 l - 5 l - 25 l.