

# VERNIS POLYURETHANE

## DÉSIGNATION COMMERCIALE

### **STELLAC marin** **Brillant - Satiné - Mat**

## DÉFINITION

Vernis polyuréthane bicouche (pour fond et finition), idéal pour le vernissage des surfaces nécessitant de hautes résistances à l'abrasion, aux chocs, aux produits ménagers et à l'air marin (tables, parquets, escaliers, portes, etc...).  
Idéal pour les finitions traditionnelles, il réchauffe la teinte du bois.

## NATURE DU PRODUIT

Solution de résine polyuréthane siccative.

## DILUANT

### **DILUANT P.**

## DOMAINES D'UTILISATION

Monocomposant prêt à l'emploi.  
Très facile d'application pour une clientèle non initiée, sa formule garantit un rendu parfait pour les finitions au pinceau ou au rouleau laqueur.  
Donne une surface antidérapante solide à l'abrasion et aux chocs, résistante aux acides, insensible à l'eau, aux alcools de consommation, aux huiles et essences.  
Densité : 0.875.  
Extrait sec : 50 %.  
Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 25 à 30 secondes.  
Surface couverte : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l.

## APPLICATION

**PINCEAU - PISTOLET - ROULEAU LAQUEUR.**  
Bien agiter le produit avant utilisation.  
Travailler dans un atelier tempéré et sec (20°C), sur bois sec, poncé et dépoussiéré. Appliquer en fines couches, dans le sens des fibres du bois.  
Pour un meilleur rendu, diluer à 10 % avec le DILUANT P.  
Appliquer en 2 passes croisées.  
Laisser sécher 8 à 12 heures. Egrener à la laine d'acier N°000.

## CONSEIL(S)

Peu importe la nature du vernis employé (solvanté ou à l'eau) dans le cadre d'un vernissage ou d'une vitrification, c'est toujours le nombre de couches qui détermine la bonne tenue dans le temps des surfaces traitées. Plus il y a de couches, plus la surface est résistante. Nous conseillons d'appliquer au minimum 3 couches pour une vitrification, mais il est préférable pour des bois à pores profonds ou des surfaces particulièrement exposées (escaliers, tables de cuisine...) d'appliquer 1 à 2 couches supplémentaires.

Il est possible de teinter le vernis avec la teinte KARDIX. Néanmoins, pour un entretien facile et une meilleure tenue à l'usure il est conseillé d'appliquer des vernis incolores. En effet, les vernis teintés vieillissent moins bien dans le temps, ils marquent beaucoup plus à l'abrasion et aux rayures. Teinter en premier les surfaces puis vernir après séchage.

## FINITIONS POSSIBLES

CIRE BRIL' LUX - ENCAUSTIQUE 244.

## CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.



 **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**