

DESTINATION : Teinte à bois hydro-alcool pour la mise en teinte de tout mobilier ou agencement décoratif d'intérieur en bois, sec et vierge de tout produit, recommandée pour les placages sensibles.

PROPRIETES ET AVANTAGES : Recouvrable par les vernis alkydes, cellulosiques, précatalysés, polyuréthanes et acryliques.
Séchage court. Bonne solidité à la lumière.
Relève peu les fibres du bois.
Pouvoir tinctorial élevé.
Teintes miscibles entre elles, pour obtenir différents coloris, possibilité d'éclaircir les tons bois par addition de la teinte incolore 1000 Série 2015.

SUPPORTS : Tous bois. Recommandé sur placages sensibles.

MATERIEL D'APPLICATION : Eponge, brosse, pistolet pneumatique
Destiné à une application en atelier

TEINTE ET ASPECT :

Aspect : Transparent
Coloris : Se reporter au nuancier COMUS INDUSTRIE BOIS
Série 2015 : 12 tons bois + incolore
Série 2020 : noir + blanc

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|----------------------------------|---|
| Classification AFNOR | Non concerné |
| Directive européenne COV 2004/42 | Produit pour l'industrie de l'ameublement : non concerné par la directive européenne COV 2004/42. |
| Densité à 20°C | 0,960 à 0,980 selon les teintes |
| Viscosité à 20°C | 12 secondes - AFNOR 4 |
| Extrait sec en poids | 7 à 12 % selon les teintes |
| Solvants | Eau, alcool |
| Rendement | 10 à 12 m ² / L / couche selon l'application |
| Conservation | 24 mois en emballage d'origine fermé |

CONDITIONNEMENTS : 1L

HYGIENE ET SECURITE : Produits réservés à un usage professionnel
Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

COMUS[®]

HYDROCOLOR 2015

CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS : De 1 à 2 couches
De 10 à 12 m² / L / couche
Air ambiant : 20°C, Hygrométrie : 70 %

Hors poussière : 5 minutes
Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 2 heures

DILUTION : Prêt à l'emploi. Dilution à 100% eau pour la teinte blanche.

Nettoyage du matériel : Eau

CONSEILS

D'APPLICATION : Observations : Bien mélanger avant emploi.

HYDROCOLOR peut être utilisé sur les essences de bois suivantes :

Chêne
Châtaignier
Frêne
Hêtre
Merisier
Noyer
Pin
Palissandre
Acajou*
Bois Exotiques*
Agglomérés

*sauf Blanc et Noir

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS SAS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tel : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION MAI 2016. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE